ENDUIT REPARACION

CAMPO DE APLICACIÓN

EN INTERIOR Y EXTERIOR PARA EFECTUAR TODO TIPO DE REPARACIONES, TANTO DE RELLENO COMO ENLUCIDOS. RELLENO DE AGUJEROS Y GRIETAS EN INTERIOR Y EN FACHADAS. REJUNTAR FACHADAS DE LADRILLO CARAVISTA Y POSTERIORMENTE SER ENLUCIDAS. ENDUIT DE REPARACIÓN SE APLICA EN CUALQUIER TIPO DE ESPESOR SOBRE LOS SOPORTES QUE SE DETALLAN: AZULEJOS, HORMIGON, CEMENTO FRATASADO, PIEDRA Y EN FONDOS VIEJOS PINTADOS DE REVESTIMIENTOS RUGOSOS QUE ESTÉN BIEN ADHERIDOS A LA SUPERFICIE DE FONDO. EN CASO CONTRARIO SE RECOMIENDA ELIMINAR POR COMPLETO PARA POSTERIORMENTE APLICAR UN ENDURECEDOR FIJADOR.

DATOS TÉCNICOS

COLOR	GRIS Y BLANCO
SECADO	30 Min SEGÚN TEMPERATURA
TIEMPO MEZCLA	20-30 mtos.
LIJADO	4-6 HORAS
ENVASE	1 Kg, 5Kg, 25Kg.
GRANULOMETRIA	MEDIA
CONSERVACIÓN	1 AÑO EN ENVASE DE ORIGEN

MODO DE EMPLEO

PARA UN KILO DE ENDUIT DE REPARACIÓN, UTILIZAR 350-450 ML. DE AGUA Y AMASAR HASTA CONSEGUIR UNA PASTA HOMOGÉNEA. PARA AGUJEROS MUY PROFUNDOS AÑADIR UN POCO MÁS DE ENDUIT JUSTO ANTES DE SU APLICACIÓN. FÁCIL APLICACIÓN A LLANA Y ESPÁTULA. EVITAR QUE LAS SUPERFICIES TRATADAS ESTÉN UN TIEMPO DEMASIADO PROLONGADO AL SOL. NO APLICAR A TEMPERATURA INFERIOR A 5 ºC NI SUPERIOR A 30 ºC

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com